



Műszaki adatlap

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®

Kereskedelmi név

DECORATION by DECO COLOR® aerosol line

Cikkszám

10000; 10001; 10010; 10011; 10020; 10021; 10030; 10031; 10032; 10040; 10050; 10060;
10061; 10070; 10071; 10072; 10080; 10090; 10100; 10101; 10110; 10120; 10121; 10122;
10123; 10124; 10125; 10130; 10131; 10140; 10150; 10160; 10170; 10180; 10190; 10195;
10200

Gyártó

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna; Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

A termék leírása

Univerzális szintetikus oldószer alapú lakk fém, fa, kerámia, üveg, fonott, karton, szövet, friss és mesterséges virágok és néhány műanyag festésére. Alkalmazható hobbi és professzionális munkák széles választékára: otthon, kertben, autóiparban és számos iparágban.

Főbb jellemzői

A festett felület nagyon jó lefedettsége
Magasfényű
Nagy kopásállóság és ellenállás az időjárási viszonyoknak
Különböző színek: 35 legnépszerűbb szín RAL rendszerben
Beltéri és kültéri használatra
CFC-mentes

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Kiszerezés	400 ml
Bázis	alkyd
Szín	RAL színekben
Fény	fényes / matt
Alkalmazási hőmérséklet	15-25°C
Pormentes	10-15 perc
Érintésszáraz	30-40 perc
Teljes kötés	24 óra múlva
Kiadósság	1,5-2 m ² a szintől és a felület típusától függően egy réteg esetén
Hőállóság	120 ° C-ig
VOC-tartalom	körülbelül 80%
Szilárdanyag tartalom	körülbelül 20%
Benzinállóság	jó
Alkohol-rezisztencia	mérsékelt
Primer használat	ajánlott a kompatibilis DECO COLOR alapozó használata
Egyéb bevonat	nem ajánlott



Műszaki adatlap

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Használat

Az alkalmazás előtt figyelmesen olvassa el a tartályra vonatkozó utasításokat és használja a gyártó ajánlásait.

Ajánlott felületi feltételek

A megfelelő felszíni előkészítés nagy hatással van a végeredményre. Az alapelv, amely a festésre előkészített összes felületre vonatkozik, a tisztítani, zsírtalanítani és megszáritani. Az alap felületet először finomszemcsés csiszolópapírral kell érdesíteni. Figyelmeztetés. PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PCV felületekre használjon DECO COLOR Plastic Primer műanyag alapozót.

Használati módszer

Vigye fel a terméket kb. 15-25°C hőmérsékleten (optimális hőmérséklet a jó száradáshoz). A száradási idő a levegő páratartalmától és a termék sűrűségétől is függ.

A festést jól szellőző helyiségben kell végezni.

A festés megkezdése előtt körülbelül egy percig rázza meg a tartályt, ami elősegíti a lakk összekeveredését a golyóval.

Végezzük el a tesztfújást.

Egy vastag réteg helyett néhány vékony réteggel vigye fel a lakkot, kb. 25-30 centiméter távolságra.

Várjon néhány percet a felvitel során az egyes rétegek között.

Ha elkészült, tisztítsa meg a fúvókát.

Fordítsa a tartályt fejjel lefelé, nyomja meg a fúvókát három másodpercig..

Műszaki adatlap 04-es verziója 2014. 03. 25-től